

SYSTEMY LEPENÍ OBKLADŮ A IZOLAČNÍ SYSTEMY



Podklad

CM 11 Lepicí malta

CE 35 Super Spárovací hmota pro široké spáry

CS 25 Sanitární silikon



Dlažby typu Cotto (Teracota) - interiér

Dlažba Cotto se rok od roku stává oblíbenějším materiálem nejen pro svůj vzhled, který vytváří příjemnou atmosféru, ale i pro její schopnost akumulovat teplo. Jejich povrch však vyžaduje další údržbu a ošetření ochrannými prostředky.

Příprava podkladu

Podklad očistěte, odstraňte nesoudržné vrstvy a odsajte prach. Obsah zbytkové vlhkosti musí být < 4% celkového objemu.

Lepení dlažby

Podle nasákavosti použijte lepicí maltu: při nasákavosti > 1% **Ceresit CM 11**. Alternativa: **Ceresit CM 14**, při nasákavosti < 1% **Ceresit CM 12**, **CM 16**, **CM 17**, **CM 17 Stop Dust**, velikost zubové stěrky minimálně 8x8x8 mm. Zpracovávejte metodou tenkovrstvého lepení. V případě silnovrstvé pokládky postupujte jako při lepení přírodního kamene.

Spárování

Pro spárování použijte spárovací hmotu **Ceresit CE 35 Super** pro široké spáry. Alternativa: **Ceresit CE 43 Grand'Elit**.

Dilatační a montážní spáry

Dilatační, stykové a montážní spáry vyplňte **PE těsnícím provazcem** a uzavřete sanitárním silikonem **Ceresit CS 25**.