



Sila, jímky a septiky

Dokonalou izolaci septiků, jímek a silážních jam nabízí systémové řešení materiály Ceresit.



CT 23 Opravná malta



CP 53 Asfaltový ochranný nátěr „Fixif Silo 4“



CP 53 Asfaltový ochranný nátěr „Fixif Silo 4“



CP 53 Asfaltový ochranný nátěr „Fixif Silo 4“



CP 53 Asfaltový ochranný nátěr „Fixif Silo 4“

■ Příprava podkladu

Povrch podkladu očistěte, odstraňte vrstvy s nedostatečnou přidržitelností a odsajte prach.

Pro případné vyrovnání povrchu použijte vyrovnávací maltu **Ceresit CT 23**, případně **Ceresit CT 29**, těmito maltami zároveň v rozích proveďte náběhy s poloměrem cca 4 cm.

Cementové podklady musí být vyzrálé, stáří >28 dní.

■ Penetrace

Jako penetrační nátěr použijte **Ceresit CP 53** rozmíchaný s cca 20% terpentýnu.

■ Utěsnění

Podle druhu a způsobu zatížení proveďte 2 až 3 vrstvy nátěru **Ceresit CP 53**.